

Lithofin Protecteur SK produit d'imprégnation

Description

Imprégnation hydrophobe basée sur des composés siloxanes hydrofuges. Il est à base de solvant, de faible viscosité et peut être utilisé universellement.

Caractéristiques

Le Lithofin Protecteur SK pénètre bien les surfaces poreuses et forme un film extrêmement fin en celles-ci. Cela signifie que l'eau et les polluants dissous ne sont pas aspirés, mais roulent hors de la surface et s'écoulent avec la saleté. En conséquence, les surfaces restent propres plus longtemps, sont moins sensibles à la saleté et plus faciles à entretenir. La capacité de diffusion de la vapeur d'eau est en grande partie conservée. L'apparence du revêtement traité ne change pas, ou seulement légèrement. Le produit est résistant aux UV et ne jaunit pas.

Durabilité : L'efficacité de l'imprégnation est maintenue environ 3 à 5 ans à l'extérieur, selon la météo, et presque indéfiniment à l'intérieur avec les soins appropriés.

Données techniques :

Densité : environ 0,8 g/cm³ Valeur de pH : n.a.

Point d'enflammement : environ 38°C (c.c.)

Apparence : incolore, claire Odeur : aromatique

Teneur en ingrédients actifs : > 5 %

Solubilité dans l'eau : non soluble

Champ d'application

Pour le traitement anti-eau et la saleté (hydrophobification) des façades et autres surfaces en pierre naturelle telles que le grès, le granit ou le calcaire, ainsi que pour les briques, les tuiles en argile et clinker, la pierre coulée, le béton apparent, etc., Lithofin Protecteur SK peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Note : Le traitement avec Lithofin FLECKSTOP rend également les surfaces répulsives aux huiles.

Traitement

Le substrat doit être absorbant, complètement sec et propre. Appliquez Lithofin Protecteur SK avec un pinceau, un rouleau ou un pinceau de scellement généreusement et uniformément. Pour les surfaces très absorbantes, une seconde application doit être effectuée après environ 30 à 40 minutes. Il faut éviter la formation de flaques d'eau et de mousse. L'excès de produit restant à la surface ne doit pas sécher. Étalez immédiatement ou essuyez avec un chiffon ou un produit similaire.

Veillez noter : Créez une zone d'échantillonnage dans un endroit discret. Les surfaces non absorbantes et humides ne peuvent pas être imprégnées. Le verre, les plastiques, les surfaces brillantes et sensibles aux solvants, etc., doivent être protégés contre les éclaboussures. À utiliser uniquement à des températures de substrat de 10 à 25°C et pas sous un soleil écrasé.

Temps de séchage : environ 40 minutes (à température ambiante)

Rendement : grès : environ 1 à 4 m²/litre, briques, clinker : environ 5 à 8 m²/litre, granit brut : environ 10 à 15 m²/litre. La consommation peut varier selon la surface.

Stockage

Frais, sec et scellé. Peut être conservé jusqu'à environ 4 ans. Traitez les contenants ouverts dès que possible.

Protection de l'environnement

Contient des solvants, exempts d'hydrocarbures chlorés. Ne laissez pas pénétrer dans les eaux usées.

Élimination : Le contenant est fabriqué en feuille d'étain écologique et peut être recyclé. Les contenants secs et vides peuvent être éliminés via des systèmes de collecte de recyclage (voir la note sur l'étiquette). Les résidus de produits sont des déchets dangereux.

Pour des informations sur l'étiquetage, le transport et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unités d'emballage (PU)

- a) Bouteille d'un litre avec bouchon résistant aux enfants (10 pièces dans une boîte)
- b) Bidon de 5 litres (2 pièces dans une boîte)
- c) Bidon de 10 litres (simple)

Veillez noter que les informations relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) sous forme de livraison. Si la dilution est appropriée pour l'application, la classification peut changer. Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. S'il n'y a pas d'expérience et dans tous les cas de doute, le produit doit être essayé au préalable dans un endroit discret. (CHF2.26/9.25)