

Lithofin KUKÜ Der Zementschleierentferner -extra stark

Zum Entfernen von Zementschleiern und Mörtelresten benötigt man säurehaltige Produkte. Nur mit diesen lassen sich Zementfilme wirklich entfernen. Das "Beseitigen", d.h. Überdecken mit öl- oder wachshaltigen Mitteln ist keine dauerhafte Lösung, weil der Schleier wieder durchkommt. Solche Flächen sind dann nur mit viel Aufwand wieder in Ordnung zu bringen.

Beschreibung

Lithofin KUKÜ enthält ein Gemisch spezieller Säuren sowie reinigungsverstärkende Komponenten. Diese seit über 40 Jahren bewährte Kombination prädestiniert Lithofin KUKÜ in besonderem Maße für viele Reinigungsaufgaben beim professionellen Anwender.

Eigenschaften

Lithofin KUKÜ löst und entfernt Oberflächenverschmutzungen wie Mörtelreste, Zementschleier, Ausblühungen, verhärtete Schmutzbeläge, Rost- und Kalkablagerungen.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

pH-Wert: <1 (Konzentrat)

Aussehen: gelblich, klar

Geruch: nach Bittermandel

Löslichkeit in Wasser: sehr gut.

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar ist Lithofin KUKÜ nach der Fliesenverlegung, im Natursteinbetrieb, zur Fassadenreinigung – praktisch überall wo Keramik-Fliesen, Natur- und Betonwerksteine gereinigt werden müssen. Vorzugsweise wird Lithofin KUKÜ im Außenbereich und im Rohbau eingesetzt.

Untergründe

Alle säurefesten Untergründe können mit Lithofin KUKÜ gereinigt werden, wie z. B. keramische Fliesen, Spaltplatten, Steinzeugfliesen, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge, Cotto sowie Betonwerksteinflächen, Sicht- und Waschbeton sowie viele Natursteine.

Hinweis: Für polierte und feingeschliffene Kalksteinoberflächen (Marmor, Betonwerkstein) ist Lithofin KUKÜ nicht geeignet. Für geschliffene und raue Kalk- und Betonwerksteinflächen muss min. 1:20 verdünnt werden. Bei eisenhaltigen Natursteinen (z. B. Serizzo) kann eine Gelbfärbung (Rost) auftreten. Diese Steinarten sollten daher nur mit Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner gereinigt werden, mit dem dieser Effekt nicht auftritt. Für die Anwendung im Innenbereich empfehlen wir für Keramikflächen den geruchsmilden Lithofin KF Zementschleierentferner oder für Natursteine den speziellen Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner.

Verarbeitung

Lithofin KUKÜ bis 1:20 verdünnen, auf die vorgemastete Fläche auftragen und nach kurzem Einwirken mit reichlich Wasser abspülen.

Bitte beachten: Im Zweifel an unauffälliger Stelle testen. Für säureempfindliche Oberflächen wie polierten und feingeschliffenen Marmor und Kalk- bzw. Betonwerkstein, bestimmte Dekorfliesen sowie für Email, Zink, Chrom, Edelstahl, Eloxal, Lackflächen u.ä. ist Lithofin KUKÜ nicht geeignet. Empfindliche Materialien können durch die Dämpfe angegriffen werden. Während und nach der Verarbeitung sind die Räume gut zu lüften und sicher zu stellen, dass keine Dämpfe im Raum zurückbleiben.
Ergiebigkeit: ca. 30 - 50 m²/Liter je nach Art und Ausmaß der Verschmutzung.

Lagerung

Kühl und verschlossen. Ca. 5 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) 648/2004 (DetVO). Phosphatfrei. Die enthaltenen Säurekomponenten werden beim Reinigungsvorgang größtenteils neutralisiert.
Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)
- c) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D8.25gps)